



scheda tecnica nº 206

TOP STUCCO BIANCO MEDIO

STUCCO RASANTE IN POLVERE FIBRORINFORZATO PER ESTERNI-INTERNI

Premiscelato in polvere a base di cemento bianco, calce idrata, cariche inerti con granulometria variabile da 0 a 0,7 mm, additivato con specifici leganti. Adatto per rasature di preparazione antiritiro di sottofondi molto irregolari in calcestruzzo, intonaco, vecchie pareti pitturate al quarzo o graffiato, rende le superfici uniformi. Lo spessore raggiungibile nell'applicazione è massimo di 5mm. Il prodotto è consigliato anche per locali umidi come garage e cantine. Non è idonea l'applicazione su supporti a base di gesso.

Caratteristiche

COMPOSIZIONE	Legante a base di resine sintetiche ed esteri cellulosici
RESIDUO SECCO	100 % polvere
DILUENTE	Acqua Potabile

Colori

Bianco

Modalità applicative

ATTREZZI	Spatola di metallo	
TEMPO DI LAVORAZIONE	60 MINUTI CIRCA	
RESA	1,2 kg / mq di polvere per rasature con 0,7 mm di spessore	
ESSICCAZIONE	3-4 ore, in funzione delle condizioni ambientali, dello spessore applicato e dalle caratteristiche del supporto.	





Supporti:

Intonaci e calcestruzzo esterni ed interni

Preparazione del supporto e metodo di preparazione della pasta:

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovere completamente eventuali residui di vecchie pitture e intonaci non perfettamente ancorati. Il supporto deve essere asciutto, libero da polvere e da efflorescenze saline, olii e grassi. Versare 300 grammi di acqua potabile in un recipiente, gettare a pioggia 1 kg di Top Stucco Bianco Medio a completo assorbimento del prodotto, mescolare accuratamente e lasciare riposare per 10-15 minuti. Miscelare ancora ed applicare. A temperature troppo elevate inumidire il supporto.

Pitture, rivestimenti ecc. devono essere applicati solo su intonaco perfettamente asciutto, minimo dopo 2-3 giorni.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Stucco all'acqua, carteggiabile a secco per esterno ed interno

Note

Teme l'umidità. Conservare il prodotto all'asciutto per un periodo non superiore ai 12 mesi. Applicare con temperature superiori a + 5° C.

Confezioni

Sacchetti da kg 20

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Norme di Sicurezza

Irritante. A causa del suo contenuto in cemento e calce idrata il premiscelato è molto alcalino, pertanto è raccomandabile indossare guanti di gomma ed occhiali protettivi durante tutto il ciclo applicativo.

N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

C.Q. REV 2 Gennaio 2012